



Datablad

NM Frigg 935

Utg: 1994-09-19

Ers: 2005-01-19

Rev: 2011-03-29

Beskrivning

NM Frigg 935 är en lösningsmedelsfri och internt mjukgjord epoxi, optimerad för beläggning på expanderad eller extruderad polystyren.

Användningsområden

I första hand är produkten avsedd för skummad polystyren. **NM Frigg 935** har en mycket god slitstyrka och elasticitet. Produkten kan tixotroperas ytterligare med **NM Tix 150**.

Förarbeten

Underlag skall vara rena och fria från löst sittande material.

Utförande

Påförs med roller eller pensel.

Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller besök vår hemsida, www.nilsmalmgren.se

Bedömning enligt:

- Rekommenderas inte
- + Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin	+
Etanol, 50 %	+
Motorolja.....	++
Natriumhydroxid, 10 %	++
Saltsyra, 10 %	++
Vatten.....	++

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se

Tekniska data

Bas NM Frigg 935 + kulörnummer

Härdare NM Härdare 348

Blandningsförhållande

Bas – Härdare 100 – 110 viktdelar

Densitet: 1100 kg/m³

Potlife 100g 20°C: 40 min

Åtgång: ca 0,3 kg/m²

Satsstorlek: 8,8 kg

Verktyg rengörs i aceton.

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvideras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida eller hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se