



Datablad

NM ME 52 T Tix

Utg: 2004-12-03

Ers: 2004-12-03

Rev: 2011-04-05

Beskrivning

NM ME 52 T Tix är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri och tixotroperad epoxilack med mycket låg gulningstendens.

Användningsområden

NM ME 52 T Tix används som bindemedel för tillverkning av bruk för socklar samt som ytlack i tunna skikt på glättade epoxigolv och socklar. Speciellt där beläggningarna kommer att utsättas för direkt solljus.

NM ME 52 T Tix är diffusionstät.

Förarbeten

Om **NM ME 52 T Tix** skall läggas direkt på betong gäller att betongytorna skall vara minst 14 dagar gamla och ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa. Se **NM Arbetsbeskrivning för kontroll av betongens ythållfasthet**.

Betongytorna skall stål-kuleblästras eller slipas så att cementskiv och löst sittande material tas bort. Eventuell tidigare beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning. Animaliska och vegetabiliska fetter, mineraloljor och fett avlägsnas på lämpligt sätt.

Generellt gäller att underlaget skall vara rent och fritt från löst sittande material.

Utförande

NM ME 52 T Tix påförs som lack med pensel eller mohairrulle.

Vid tillverkning av bruk, blandas först **NM ME 52 T Tix** och **NM Härdare 413** noggrant innan sand tillsätts.

Kontrollera den relativa fuktigheten vid beläggningsarbetet. Är RF lägre än 35 % bör beläggning inte utföras.

Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller besök vår hemsida, www.nilsmalmgren.se

Bedömning enligt:

- Rekommenderas inte
- + Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin	++
Etanol, 50 %	++
Motorolja.....	++
Natriumhydroxid, 10 %	++
Saltsyra, 10 %	++
Vatten.....	++

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se

Tekniska data

Bas NM ME 52 T Tix
Härdare NM Härdare 413

Blandningsförhållande

Bas – Härdare 100 – 40 viktdelar

Densitet: 1100 kg/m³

Viskositet: Tixotrop

Potlife 100g 20°C: 35 min

Draghållfasthet: 30 MPa

Kulör: Opak

Lägsta relativa fuktighet i rummet: 35% RF

Satsstorlek: 7,0 kg

Verktyg rengörs i aceton.

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se