



Datablad

NM SB 424

Utg: 1997-04-11

Ers: 2004-11-19

Rev: 2011-04-05

Beskrivning

NM SB 424 är en lösningsmedelsfri snabbhärdande epoxiprodukt, avsedd för att laga småskador på befintliga epoxigolv.

Användningsområden

NM SB 424 kan även användas som spackel. Blandningen förtjockas då med **NM Filler 51** eller **NM Tix 150** till rätt konsistens.

Förarbeten

Betongytor skall vara minst 14 dagar gamla och ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa. Se **NM Arbetsbeskrivning för kontroll av betongens ythållfasthet**.

Betongytor skall stål-kuleblästras eller slipas så att cementhud och löst sittande material tas bort. Eventuell tidigare beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning. Animaliska och vegetabiliska fetter, mineraloljor och fett avlägsnas på lämpligt sätt.









Utförande

NM SB 424 appliceras med pensel eller mohairroller. Spackel eller bruk med lämplig spackelspade.

Rekommenderad blandning för golvlagning:

20,0	SB 424	
10,0	Härdare SB 425	
30,0	Baskarp #7	
0,5	NM Filler 51	
60,5		(allt i viktdelar)

Standardkulörer

	
37 NCS S1040 B10G	17 NCS S2502 B
	
20 NCS S2060 Y20R	16 NCS S5040 G10Y
	
19 NCS S5040 Y90R	15 NCS S4030 G10Y
	
18 NCS S4502 B	14 NCS S3010 Y10R

Den angivna NCS-koden är den ungefärliga översättningen från NMs standardkulörer.

Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller besök vår hemsida, www.nilsmalmgren.se

Bedömning enligt:

- Rekommenderas inte
- + Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin	++
Etanol, 50 %	+
Motorolja.....	++
Natriumhydroxid, 10 %	++
Saltsyra, 10 %	+
Vatten.....	++

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se

Tekniska data

Bas NM SB 424
Härdare NM Härdare SB 425

Blandningsförhållande

Bas-Härdare 100 – 50 viktdelar

Densitet: 1197 kg/m³

Viskositet vid 25°C: 2 Pa·s

Torrhalt: 100%

Potlife 100g 20°C: 18 min

Vidhäftning till stål: >20 MPa

Vidhäftning till betong: >16 MPa

Kemikaliebeständighet: Fullständig vatten och alkalieresistent

Lägsta härdningstemp: +4°C

Kulör: enligt färgkarta

Satsstorlek: 3,0 kg

Verktyg rengörs i acetone.

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se