



## Beskrivning

**NM Spackel Elastic 705 Flex** är ett elastiskt, tvåkomponent och lösningsmedelsfritt epoxispackel.

## Användningsområden

**NM Spackel Elastic 705 Flex** har en väsentligt lägre viskositet än **NM Spackel Elastic 705**. Detta underlättar bredspackling på stora ytor, som t.ex. vid spackling av det flexibla skiktet i ett tanksystem.

## Förarbeten

Ytor som skall spacklas, skall vara väl rengjorda från olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.

## Utförande

**NM Spackel Elastic 705 Flex** skall inte behandlas vidare utan att först spackelytan slipas.

## Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller besök vår hemsida, [www.nilsmalmgren.se](http://www.nilsmalmgren.se)

Bedömning enligt:

- Rekommenderas inte
- + Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin .....	++
Etanol, 50 % .....	+
Motorolja.....	++
Natriumhydroxid, 10 % .....	++
Saltsyra, 10 % .....	-
Vatten.....	++

## Tekniska data

<b>Bas</b>	NM Spackel Elastic 705 Flex
<b>Härdare</b>	NM Härdare 701
<b>Blandningsförhållande</b>	
Bas – Härdare	100 – 23 viktdelar
<i>Densitet:</i>	1347 kg/m <sup>3</sup>
<i>Viskositet:</i>	Tixotrop
<i>Potlife 100g 20°C:</i>	30 min
<i>Töjning +20°C:</i>	mer än 50 % (materialegenskap)
<i>Töjning -20°C:</i>	mer än 30 % (materialegenskap)
<i>Hårdhet:</i>	70 Shore A
<i>Lägsta härdningstemp:</i>	+5°C
<i>Kemikalieresistens:</i>	Se hemsida
<i>Kulör:</i>	gråvit
<i>Satsstorlek:</i>	10,7kg

*Verktyg rengörs i aceton.*

## Övrigt

### Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

## Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium. Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

## NILS MALMGREN AB

Box 2039  
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10  
Fax: 0303-928 55

*Kvalitetscertifierade sedan 1990*

E-post: [info@nilsmalmgren.se](mailto:info@nilsmalmgren.se)  
Hemsida: [www.nilsmalmgren.se](http://www.nilsmalmgren.se)