



Datablad

NM Lack 415

Utg: 1996-10-18

Ers: 2018-01-10

Rev: 2021-10-25

Beskrivning

NM Lack 415 är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, epoxilack med mycket låg gulningstendens samt en mycket hög repbeständighet.

Användningsområden

NM Lack 415 är främst avsedd för ytackning av flinggolv och epoxibeläggningar uppbyggda av färgad sand, där beläggningarna kommer att utsättas för direkt solljus.

NM Lack 415 har en god vätförmåga och visar därför sällan tendenser till "fiskögon". Vatten lämnar inga fläckar på **NM Lack 415** som härdat en vecka i 20°C.

NM Lack 415 kan även användas som bindemedel till naturstensgolv.

NM Lack 415 är diffusionstät.

Förarbeten

Om **NM Lack 415** skall läggas direkt på betong gäller att betongytor skall vara minst 14 dagar gamla och ha en yttraghållfasthet på minst 1,5 MPa. Se **NM Arbetsbeskrivning för kontroll av betongens ythållfasthet**.

Betongytor skall stål-kuleblästras eller slipas så att cementskivorna och löst sittande material tas bort. Eventuell tidigare beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning.

Animaliska och vegetabiliska fetter, mineraloljor och fett avlägsnas på lämpligt sätt.

Generellt gäller att underlag skall vara rena och fria från löst sittande material.

Utförande

NM Lack 415 påförs med pensel eller mohairrulle. Kontrollera den relativa fuktigheten vid belägningsarbetet. Är RF lägre än 35 % skall beläggning inte utföras.

Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller besök vår hemsida, www.nilsmalmgren.se

Bedömning enligt:

- Rekommenderas inte
- + Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin	++
Etanol, 50 %	++
Motorolja	++
Natriumhydroxid, 10 %	++
Saltsyra, 10 %	++
Vatten	++

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se

Tekniska data

Bas NM Lack 415
Härdare NM Härdare 413S

Blandningsförhållande

Bas – Härdare 100 – 50 viktdelar

Densitet: 1085 kg/m³

Viskositet: 550 mPa·s

Potlife 100g 20°C: 40 min

Draghållfasthet: 38 MPa

Kulör: Transparent

Åtgång: ca 0,150 kg/m² som lack
på flinggolv
ca 0,6 kg/m² för färgat
sandgolv.

*Lägsta relativa fuktighet i
rummet:* 35% RF

Satsstorlek: 4,5 kg

Verktyg rengörs i aceton.

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www.nilsmalmgren.se