Datablad
NM ME 80 Tix

CE

Utg: 2014-04-08
Ers: 2014-04-08
Rev: 2021-10-25

Beskrivning

NM ME 80 Tix är en tunnskiktbeläggning avsedd för att måla socklar med.
NM ME 80 Tix ger en slät, tät och mycket slitstark yta med god flexibilitet.

Beläggningen utförs med rulle eller pensel. Rulle rekommenderas upp till ca 0,5 kg/m^2.

Användningsområden

NM ME 80 Tix lämpar sig i lagerlokaler, butiker, lätt industri, sjukhus, korridorer, sporthallar etc.

Förarbeten

Betongytor skall vara minst 14 dagar gamla och ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa. Se ***NM Arbetsbeskrivning för kontroll av betongens ythållfasthet***.

Betongytor skall stålkuleblästras eller slipas så att cementhud och löst sittande material tas bort. Eventuell tidigare beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning.
Animaliska och vegetabiliska fetter, mineraloljor och fett avlägsnas på lämpligt sätt.

Utförande

Systemet byggs upp genom att ytan först primeras. Därefter läggs ett eller flera lager av **NM ME 80 Tix**.

Standardkulörer

37	NCS S1040 B10G	17	NCS S2502 B
20	NCS S2060 Y20R	16	NCS S5040 G10Y
19	NCS S5040 Y90R	15	NCS S4030 G10Y
18	NCS S4502 B	14	NCS S3010 Y10R

Den angivna NCS-koden är den ungefärliga översättningen från NMs standardkulörer.

Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller besök vår hemsida, www.nilsmalmgren.se
Bedömning enligt:

- \- Rekommenderas inte
- \+ Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin ..... ++
Etanol, 50 % ..... ++
Motorolja ..... ++
Natriumhydroxid, 10 % ..... ++
Saltsyra, 10 % ..... ++
Vatten ..... ++

NILS MALMGREN AB

Kvalitetscertifierade sedan 1990

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10

E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www. nilsmalmgren.se

Tekniska data

Bas NM ME 80 Tix + kulörnr.
Härdare NM Härdare 80

Blandningsförhållande
Bas – Härdare 100 - 33,3 viktdelar

Densitet:	1300 kg/m^3
Viskositet:	2,8 Pa·s
Torrhalt:	100%
Potlife 100g 20°C:	45 min
Tryckhållfasthet:	98 MPa
Draghållfasthet:	30 MPa
Böjhållfasthet:	49 MPa
E-modul:	9 GPa
Nötningsbeständighet:	AR0,5
Slagtålighet:	IR10
Vidhäftning:	B2,0

Kemikaliebeständighet: Se nilsmalmgren.se

Åtgång: upp till 1,5 kg/m^2
Satsstorlek: 6 + 2 = 8 kg

Verktyg rengörs i aceton.

Övrigt

Kvalitetssäkring:
För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.
Härdningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida eller hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.

NILS MALMGREN AB
Kvalitetscertifierade sedan 1990
Box 2039
S-442 02 YTTERBY
Tel: 0303-936 10
E-post: info@nilsmalmgren.se
Hemsida: www. nilsmalmgren.se